

# PRIMER FÜR SIKABOND®

BUILDING TRUST



Untergrund	SikaBond Ultra Tack	SikaBond AT-44 R
<b>Mineralische Untergründe</b>		
Beton (Zementhaut entfernt)	SP3N	SP3N
Gasbeton	T	T
Zementverputz	T	SP3N
Granitstein	SP3N	SP3N
Gips	T	T
Steinzeug glasiert	SA 205	SA 205
Keramikfliesen	SA 205	SP3N
Sichtbackstein	A / SP3N	A / SP3N
Klinker saugend	T	SP3N
Klinker glasiert	SA 205	SA 205
<b>Holz</b>		
Holz roh	A / SP3N	A / SP3N
Holz lackiert	V / O	V / O
<b>Nichteisen-Metalle</b>		
Messing verchromt	SA 205	-
Alu blank	SA 205	SA 205
Alu chromatiert	SA 205	SA 205
Alu eloxiert	SA 205	SA 205
Buntmetalle, Kupfer	SA205	SA 205
Titanzinkblech	-	SA 205
<b>Eisen-Metalle</b>		
Baustahl	T	T
Edelstahl WN 1.4301	SA 205	SA 205
Stahl feuerverzinkt	B / SA 205	SA 205
Stahl, gebeizt und geölt (DD11)	-	SA 205
<b>Kunststoffe</b>		
Sikagard-720 EpoCem	SP3N	SP3N
Epoxy-Beschichtung	SA 205	B / SA 205
Epoxy-Mörtel	SP3N	SP3N
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (Basis UP,EP)	SA 205	B / SA 205
Polyurethan-Beschichtung	SA 205	-
Hart-PVC (nicht transparent)	SA 205	SA 205 / SP215
ABS	SA 205	B / SA 205 / SP215
Kunstharzfurnier	SA 205	SA 205
<b>Lacke / Beschichtungen</b>		
Infolge unterschiedlicher Eigenschaften sind in jedem Fall Versuche notwendig	SA 205	SA 205
<b>Glas</b>		
Glas (Achtung UV-Einwirkung muss berücksichtigt werden)	SA 205	SA205

## Wichtige Bemerkungen:

- Für vollflächige Verklebungen ist nicht in jedem Fall ein Voranstrich nötig, diesbezüglich sind Versuche notwendig
- Voraussetzung für gutes Haftungsvermögen ist in allen Fällen eine saubere, trockene, öl- und fettfreie Unterlage
- Die Angaben gelten bei Einhaltung der vorgeschriebene minimalen und maximalen Trockenzeiten
- Metallische Untergründe entfetten
- Bei Haftflächen mit Lack-oder Farbanstrich sowie bei Kunststoffen ist ein Vorversuch notwendig
- Sika Aktivator-205 mit Putzvlies in sehr dünner Schicht auftragen

## Legende (Primer für SikaBond)

SP = Sika Primer	V = Vorversuche notwendig	B = Mit Schleifvlies fein Nr. M006 anschleifen
SA 205 = Sika Aktivator-205	A = Entstauben	T = Technischen Berater anfragen

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.